



CHERRY BRAND

OIL STONE

油砥石



株式会社 大和製砥所

油砥石 OIL STONE

A砥粒 (Al₂O₃) を主原料として作られるビトリファイド法の砥石です。

標準品

角	クシ型	スティック (角・三角・丸)
100×25×13	100×25×6×2	100×6.4
115×38×16	115×45×6×2	100×9.5
150×50×25	115×45×9×3	100×13
205×50×25	115×45×13×5	100×16
	150×50×13×5	

※半丸・楕円等も製作可です。

粒度・結合度

	粒度 (相当)	結合度
荒目	120	50 - 70
中目	180	60 - 80
細目	320	80 - 100
極細	400	100 - 115

※コンビは中目／細目です。



さくら SAKURA

粒度は中目 (280番相当)、細目 (600番相当)、極細 (1000番相当) の高品質な商品です。ボンドは粘土性質の高いビトリファイドに油処理を行い、結合度はHRH100~115と極めて高く、形状崩れが少ない砥石です。

標準品

角	
100×25×13	※スティック、クシ型など従来通りの油砥石形状に加工が可能です。
115×38×16	
150×50×25	
205×50×25	



アルカンサス ARKANSAS

アルカンサス砥石は、アメリカのアーカンソー州で採れる天然砥石で、刃物の研磨や精密研磨に使用されています。

標準品

寸法

100 × 25 × 12	4インチ
150 × 50 × 22	6インチ

半透明ハードアルカンサス

国内で一般的に流通しているハードアルカンサスです。

ブラックハードアルカンサス

ハードアルカンサスの中で最も高密度で、半透明ハードアルカンサスより精密研磨に適しています。



株式会社 大和製砥所

〒639-0245 奈良県香芝市畑5丁目1613番地
 TEL (0745) 77-2955
 FAX (0745) 78-0667
 H P <http://www.yamatoseito.co.jp>
 E-mail yamato@yamatoseiteo.co.jp